

EASY FUGESAND



Hård, elastisk fuger



Tåler frost



Hæmmer ukrudt




Permeabel



Til mindre belastning

Ideelt fugemateriale til terrasser, gangarealer og indkørsler, hvor man ønsker en fleksibel, bunden fuger med et minimum af ukrudt.



LITHOMEX

- binds every stone together

Tekniske data

Fast fuger

Polymerbundet fugesand.
Vægtfylde: 1,51 g/cm³

Anvendelse

Terrasser, Gangarealer
Indkørsler.

Farver



Funktionalitet

En permeabel fast fuger som er fleksibel. Bindemiddel aktiveres med vand og danner en ukrudtshæmmende fuger.

Fugning

Fugning med EASY skal ske i tørvej og mellem 5°C og 25°C. Vær obs på nat-, jord- og materialetemperatur.

Holdbarhed

Op til 2 år ved tør opbevaring i ubrudt emballage.

Fugebredde

Fra 1-10 mm

Fugedybde

Anvend EASY fugesand i hele stenens højde, dog min. 30 mm fugedybde.

Hærdning

Hærdningstiden for materialet er 1-3 dage afhængigt af temperatur og bundopbygning.

Forbrugsvejledning 50 mm fugedybde

Stenfladens størrelse

21 x 14 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
60 x 60 cm

Fugebredde 2 mm

1,80 kg/m²
1,01 kg/m²
0,76 kg/m²
0,50 kg/m²

Fugebredde 6 mm

5,39 kg/m²
3,02 kg/m²
2,27 kg/m²
1,51 kg/m²

Fugebredde 10 mm

8,99 kg/m²
5,03 kg/m²
3,78 kg/m²
2,52 kg/m²

Vejledning

FØR FUGNING



Start altid med et mindre område for at se, hvordan belægningen tager imod fugen.

Bundopbygningen SKAL være permeabel og dimensioneret til ønskede brug efter gældende normer.

Belægningen skal have en hældning på min. 1%, så vand kan løbe væk.

Ved renovering af belægningen skal den være helt fri for ukrudt og rester af gammelt fugemateriale. Sørg for at belægningen er tør og fejjet ren.

Anvend EASY fugesand i hele stenens højde, dog min. 30 mm fugedybde.

Sørg for at have god tid, så arealet kan færdiggøres samme dag, så dug og regn ikke utilsigtet aktiverer bindemidlet.

Anvend kun EASY ved temperaturer over 5°C .

Vær obs på nat- og jordtemperatur.

RYST posen godt så du får en jævn blanding. (evt. bland i spand).

Fej EASY fugesand diagonalt ned i fugerne med en blød kost indtil de er fyldte. Komprimer fugerne, fx med en pladevibrator.

Genfyld fugerne til få mm fra stenens overkant. Ved sten med fasede kanter, fyldes kun til fasens underkant. Fej overfladen ren med en blød kost. For at undgå slør på stenene blæses støvet af stenene, fx med en løvblæser.

Aktiver bindemidlet ved at vande belægningen. Vand i faldretningen med brusefunktion. Vand indtil fugen er HELT gennemvædet. Færdiggør mindre arealer af gangen.



VED FUGNING



Hvis fugesandet ikke er komprimeret i fugen, og tilstrækkeligt gennemvædet, så opnår man ikke den ønskede styrke og ukrudtshæmmende effekt.



Vejledning

EFTER FUGNING




Manglende rengøring af belægningen før vanding kan resultere i mørtelrester eller skjolder på overfladen. Skulle det uheldige ske, kan det fjernes med vand og en stiv børste.

Belægningen kan betrædes når overfladen er tør, og tåler let trafik efter ca. 3 døgn (ved tørt vejr, ca. 20°C og gennemsnitlig bundopbygning). Lavere temperaturer forlænger hærningstiden.

For at opretholde svære vilkår for ukrudt, skal fugerne altid være fyldte. Reparationer udføres let, fjern resterende fugemateriale hvor reparationen skal ske, og ilæg EASY på normal vis.



Videoguide til EASY fugesand



LITHOMEX

- binds every stone together

Lervejldal 14D • Addit • DK-8740 Brædstrup
Tlf.: +45 8622 1122 • info@lithomex.dk • CVR nr.: 37 39 48 74
www.lithomex.dk

*Kontakt os gerne
for rådgivning
i vores åbningstid*

